

MIROBOND**Jednoskładnikowy elastyczny klej – uszczelniacz do luster
na bazie silikonów neutralnych**

- Bardzo łatwy w aplikacji
- Trwale elastyczny po utwardzeniu
- Nie reaguje z warstwą srebrzankową luster
- Doskonała przyczepność do szkła.

ZASTOSOWANIE

- klejenie luster
- klejenie ścian lustrzanych
- spoinowanie fug w ścianach lustrzanych

W przypadkach wątpliwych prosimy o konsultacje z działem technicznym SOUDAL

DANE TECHNICZNE

Podstawa	Polisiloksan
Typ utwardzania	Neutralne, pH = 7
Sieciowanie	Pod wpływem wilgoci z powietrza
Kolor	Jasnoszary
Twardość	30 +/- 5 (wg Shore A)
Ciężar właściwy	1,36 g/cm ³
Wydłużenie przy zerwaniu	800% (DIN 53504)
Moduł elastyczności (siła potrzebna do wydłużenia o 100%)	0,40 N/mm ² (DIN 53504)
Maksymalne dopuszczalne odkształcenie	25%
Maksymalne napięcie	1,50 N/mm ² (DIN 53504)
Wymiary spoin	Uszczelnianie: min. szerokość fugi - 5 mm Zalecamy stosowanie następującej zależności: Szerokość fugi w mm: 5 10 15 20 25 30 Głębokość fugi w mm: 5 10 10 12 15 15 Klejenie: min. grubość spoiny - 2mm, max. grubość spoiny - 10 mm min. szerokość spoiny - 5 mm Przy klejeniu ścian lustrzanych stosować krzyżyki rozporowe pomiędzy lustrami
Czas tworzenia naskórka	ok. 10 minut (przy 20 °C/65 % RH)

Szybkość utwardzania	1 mm/24 godz. (przy 20 °C/65 % RH)
Temperatura nakładania	Od +1°C do +30°C
Odporność termiczna	Od -50°C do +120°C
Opakowanie	Kartusz 310 ml – 15 szt. w kartonie

PRZECHOWYWANIE

12 miesięcy w fabrycznym, zamkniętym opakowaniu, w chłodnym i suchym miejscu, w temperaturze od + 5 °C do + 25 °C.

NORMY I CERTYFIKATY

Produkt wytwarzany jest przez firmę SOUDAL NV w Turnhout w Belgii, zgodnie z wymogami jakościowymi normy ISO 9001.2000.

SPOSÓB UŻYCIA

- Wszystkie podłoża muszą być czyste, suche, wolne od tłuszczu i luźnych zanieczyszczeń (kurz, brud, stare szczeliwa, itp.).
- Podłoża porowate można zagruntować podkładem Soudal Primer 150.
- Do podłoży nieporowatych nie wymaga się podkładu.
- Brzeg spoiny podczas aplikacji osłonić taśmą maskującą, wygładzić powierzchnię fugi szpachelką i roztworem mydła i usunąć taśmę maskującą.
- Produkt wyciskać ręcznym lub pneumatycznym pistoletem dopasowanym do rodzaju opakowania, po odpowiednim przycięciu dyszy.
- Czyszczenie narzędzi i podłoża: benzyną lakową bezpośrednio po użyciu.

ZALECENIA BHP

Przy użyciu kleju-uszczelnacza przestrzegać zwykłych zasad higieny pracy, a w szczególności:

- unikać kontaktu ze skórą
- w przypadku kontaktu ze skórą przemyć natychmiast wodą
- może wywoływać podrażnienia oczu
- w czasie pracy dobrze wietrzyć pomieszczenie
- chronić przed dziećmi

Uwaga: Wskazówki zawarte w tym dokumencie są wynikami naszych doświadczeń i praktyki. Ze względu na różnorodność materiałów i podłoży oraz wielorakość możliwych zastosowań, które pozostają poza naszą kontrolą, nie możemy przyjmować jakiegokolwiek odpowiedzialności za otrzymane rezultaty. We wszystkich przypadkach zaleca się przeprowadzenie próby.